



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Enduit texturé à base d'eau 2 en 1 pour murs et plafonds au fini maïs soufflé DAP^{MD}

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'enduit texturé à base d'eau 2 en 1 pour murs et plafonds au fini maïs soufflé DAP^{MD} est un système innovant qui vous permet de recouvrir les murs, les plafonds et les zones difficiles d'accès avec un seul et même contenant. La buse ajustable Aim Tech exclusive à DAP peut être aisément orientée à la verticale pour pulvériser sous presque tous les angles et obtenir une couverture optimale. Ce système ergonomique offre un contrôle supérieur et des résultats d'allure professionnelle, similaires à une application au pistolet à trémie. La bombe aérosol est extrêmement facile à utiliser, et son jet large permet une couverture uniforme limitant les gouttes et l'obstruction de la buse. Temps de séchage rapide de 30 minutes. Peut être peint. Aucun apprêt nécessaire. Ne ramollit pas et ne crée pas de traînées. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



FORMAT	COULEUR	UGS	CUP
567 g	Blanc	7079870025	070798700253

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Idéal pour les applications verticales et en surplomb, et les zones difficiles d'accès
- Couverture large et application uniforme
- Excellent agencement aux surfaces texturées existantes
- Peut être peint en 30 minutes selon la température, l'humidité et l'épaisseur de l'enduit appliqué
- Fini robuste et durable
- Faible odeur
- Nettoyage facile à l'eau



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

RÉPARATION DES SURFACES TEXTURÉES :

- Cloisons sèches
- Stuc
- Plâtre

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

Bien agiter avant et pendant l'application

- Appliquer à une température supérieure à 5 °C (40 °F)
- Pulvériser par jets intermittents
- Avant l'application, pulvériser un jet rapide sur une matière de rebut pour activer la pression
- Pratiquer la pulvérisation sur une matière de rebut avant l'application
- Entreposer à l'abri de la chaleur directe, à une température entre 5 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F).

APPLICATION

Préparation de la surface

La surface doit être propre, sèche, solide et exempte de débris.

Effectuer toute réparation nécessaire au préalable. La surface doit être lisse et sèche avant l'application.

Application du produit

1. **DÉVERROUILLER** le contenant en tirant sur la languette. LE CONTENANT PEUT ÊTRE REVERROUILLÉ; NE PAS BRISER LA LANGUETTE.
2. **ORIENTER** la buse selon l'angle désiré; la buse peut effectuer une rotation verticale allant jusqu'à 60 degrés. NE PAS POINTER LE CONTENANT VERS LE VISAGE OU LES GENS.
3. Placer le contenant à l'envers et le **REMUER** vigoureusement pendant plus d'une minute après avoir entendu le cliquetis de la bille. **IMPORTANT** : Pulvériser rapidement une petite quantité d'enduit sur une matière de rebut pour activer la pression avant de commencer l'application.
4. **PULVÉRISER** l'enduit par jets intermittents, en effectuant un mouvement rapide et continu à environ 30 à 45 cm (12 à 18 po) de la surface. Effiler les rebords extérieurs pour que la réparation s'uniformise le plus possible à la texture d'origine. Ajouter davantage d'enduit au besoin, pour reproduire la densité de la texture d'origine. Laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, gratter et réappliquer l'enduit. **IMPORTANT** : Appliquer dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection approprié.
5. **IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE PEINDRE LA SURFACE.** Laisser l'enduit sécher 30 minutes avant de **PEINDRE** la surface, le cas échéant. Le temps de séchage pourrait être plus long par temps frais/humide ou en présence d'une texture épaisse. Pour de meilleurs résultats, suivre les directives du fabricant de peinture. Sceller les surfaces extérieures ou sujettes à une exposition à l'eau avec un revêtement hydrofuge.
6. **NETTOYER** les outils et la zone de travail avec un linge et de l'eau chaude. Placer la buse en position verticale, renverser le contenant et le pointer vers le bas. Pulvériser dans un sac jetable ou sur une matière de rebut jusqu'à ce que l'enduit cesse de s'écouler. Nettoyer toute accumulation d'enduit de la buse pour empêcher qu'elle ne s'obstrue.
7. Pour **ENTREPOSER** le produit, positionner la buse à l'angle de départ et verrouiller le contenant à l'aide de la languette. Entreposer le contenant dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et du froid extrêmes.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES

Propriétés physiques typiques du produit non durci	
Apparence/consistance	Enduit texturé blanc
Polymère de base	Latex acrylique
Poids des solides	45,4 %
Densité	10,4 livres par gallon
Odeur	Faible odeur
Nettoyage	Eau
Durée de conservation	12 mois
Couverture	Jusqu'à 1,115 m ² (12 pi ²)
Propriétés d'application typiques	
Température d'application	Idéale : entre 18 °C et 26 °C (65 °F et 80 °F)

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Nettoyer tout excédent d'enduit humide avec de l'eau chaude et savonneuse. Couper ou gratter tout excédent d'enduit durci. Nettoyer la peau à l'eau chaude et savonneuse. Entreposer le contenant dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et du froid extrêmes.

SÉCURITÉ

Pour les informations sur la santé et la sécurité, consulter l'étiquette du produit ou la fiche technique santé-sécurité, accessible sur le site web de DAP au dap.ca ou en composant le **888-DAP-TIPS**.

GARANTIE LIMITÉE

Si le produit n'offre pas un rendement satisfaisant lorsqu'il est utilisé conformément aux directives, composez le 888-DAP-TIPS pour demander le remplacement du produit ou le remboursement de son prix d'achat. DAP Canada n'est pas responsable de tout dommage accessoire ou indirect.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, bureau 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Information d'utilisation : Composez le 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur le lien « Ask the Expert » (Demander à un spécialiste).

Information de commande : 800-668-9397 ou 416-321-1522 ou CanadaOrders@DAP.com

Télécopieur : 416-321-3325

Pour en savoir plus, visitez le site web de DAP au dap.ca